

Виды дефектов	Сорт А	Сорт В	Сорт С
Светлые здоровые сросшиеся сучки с трещинами до 1,5 мм	Допускаются равномерно по всей поверхности, диаметр до 40 мм	Допускаются равномерно по всей поверхности	Допускаются, в т. ч. сшивные
Здоровые частично сросшиеся и не сросшиеся сучки	Допускаются диаметром до 10 мм равномерно распределенные	Допускаются диаметром до 20 мм	Допускаются
Черные сучки	Не выпадающие допускаются до 8 мм равномерно распределенные до 6 шт. на кв.м	Допускаются равномерно до 15 мм до 10 шт. на кв.м	Допускаются диаметром до 25 мм
Сердцевина	Нет	Допускается размером 3*50 мм 1 шт. на щит	Допускаются размером 3*50 мм 1 шт. на щит
Смоляные кармашки	Допускается размером 2*20 мм	Допускается размером 2*30 мм	Допускается размером 2*40 мм
Заделка дефектов	Допускается замазка трещин в зоне сучков, подобранная по цвету древесины	Допускаются: пробка "массив" диаметр до 20мм 5 шт. на кв.м; "лодочки" 5 шт. на кв.м; замазка трещин в зоне сучков и других мелких дефектов, подобранная по цвету древесины.	Допускаются: пробка "массив" диаметр до 20 мм 5 шт. на кв.м; "лодочка" 15 шт. на кв.м; замазка трещин в зоне сучков и других мелких дефектов, подобранная по цвету древесины.
Синева (светлая)	Нет	Нет	Допускается единичная 1/2 длины щита до 44 мм
Червоточина	Нет	Нет	Нет
Прорость	Нет	Допускаются до 25 мм	Допускаются до 50 мм
Гниль	Нет	Нет	Нет

